

Best floor *Carvalho Premium*

REAL WOOD | ENGINEERED FLOORING

FICHA TÉCNICA

ESTRUTURA

Réguas de madeira compostas por 3 camadas distintas. A capa inferior é um contrabalanço de 2 mm de espessura de madeira, a camada intermédia é de 9 mm de espessura em HDF, é nesta parte onde se realiza o encaixe Clic. A camada superior é uma camada nobre de carvalho de 3.1mm com acabamento a verniz supermate. Este produto é produzido segundo a norma EN13489:2002.

QUALIDADE Carvalho Premium

Trata-se de uma folha selecionada, cujas tábuas apresentam nós diluídos e esporádicos que convivem com outras limpas. Os nós não se tornam protagonistas do piso no entanto admite a presença de pequenos nós, sempre reparados e de baixíssima densidade, o borne pode ter presença esporádica, assim como qualquer outra singularidade da espécie.

MODELO DE PRODUTO	DIMENSÕES	
Best floor Carvalho Premium	2180 x 127 x 14	
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	CARACTERÍSTICAS	OBSERVAÇÕES
Comprimento e largura	2180 x 127	± 0,2 mm
Espessura total	14 mm	Tolerancia +/-0,2mm
Espessura de madeira nobre (camada de desgaste)	3.1 mm	Tolerancia +/-0,3mm
Espessura camada intremédia HDF	9 mm	Tolerancia +/-0,2mm
Espessura camada de base	2mm	
Quantidade por Caixa	1,938 m2	7 Réguas
Quantidade por Palete	94,962 m2	49 Caixas
Humidade do produto	8% HR	Tolerancia +/- 1,0% HR
Tratamento da superfície		Verniz UV supermate com acabamento escovado.
RESULTADOS DOS TESTES	NORMA	OBSERVAÇÕES
Resistencia ao fogo	EN 13501-1	Dfls1 Segundo a norma EN14342:2013)
Classificação de emissões	US EPA TSCA Title VI	Contêm HDF de acordo com a norma US EPA TSCA Title VI. Dibt Floor Score

CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM: Cada caixa contém 7 peças (réguas) embaladas em cartão e plástico retratil.

IMPORTANTE: Para o bom comportamento e manutenção do parquet, este deve ser mantido em condições ambientais entre 40% e 60% de humidade relativa e 18°C - 22°C de temperatura. Se estas recomendações não forem observadas, o parquet pode estar sujeito a variações indesejáveis no teor de humidade e dimensões, estando potencialmente exposto a deformações e/ou deterioração. As deformações de origem higrométrica não são cobertas por nenhum tipo de garantia.

Nota sobre a validade: Esta ficha de dados técnicos foi elaborada cuidadosamente com base nos nossos conhecimentos à data. É meramente informativa e não constitui uma garantia em termos de propriedades dos produtos ou de adequação a aplicações específicas. Não aceitamos qualquer responsabilidade por quaisquer enganos, erros em normas ou erros de impressão. Adicionalmente, as alterações técnicas podem resultar do desenvolvimento posterior de pavimentos Bestfloor. Esta ficha de dados técnicos não é uma instrução de utilização nem é um documento legalmente vinculativo.