

DECKCOR

FICHA TÉCNICA

Designação:

DECK COMPOSITO ALVEOLAR DECKOR

PROPRIEDADES		DESCRIÇÃO	
Descrição:	Deck composto alveolar de fixação oculta com uma fase ranhurada e uma face lisa, com seis canais.		
Composição:	60% fibra de madeira (álamo) + 30% polietileno de alta densidade reciclado (grau A) + 10% aditivos (estabilizador uv, agente de acoplamento, conservante, aditivo de flexibilidade de força e outros aditivos com proporção de mistura estrita).		
Dimensões:	Comprimento 2200mm Largura 160mm Esp. 25mm		
TESTES		RESULTADOS	NORMAS
Densidade	1299kg/m ³		EN ISO 1183
Resistência á flexão:	33,40 MPa		EN 15534
Elasticidade á flexão:	3695 MPa		EN 15534
Resistencia ao impacto:	4,4 kj/m ²		EN 15534-1
Absorção de água 24h:	Espessura 0,04% - Comprimento e largura 0,01%		
Colocação e remoção (parafuso ou prego)	21,5 N/mm ²		EN 15534-1
Dureza (resistência à indentação)	184 HB (taxa de recuperação elástica 35%)		EN 15534-1
Congelamento (3 ciclos):			
Resistência á flexão:	34,60 MPa		EN 310 - ASTM D7030
Elasticidade á flexão:	3427 MPa		EN 310 - ASTM D7030
Dilatação termica linear	41 .4x10 ⁻⁶ /°C		ASTM: D696
Formaldeidos:	< 0,02 ppm		ASTM: D6007
Resistência ao deslizamento:	Classe 3		
Comportamento ao fogo	Classe E - D		EN 9239-1
GARANTIA		DURAÇÃO	
Garantia	5 anos		