

# BestFloor SPC *SILENCE 6,5mm*

## LVT / SPC

LUXURY VINIL TILES | STONE PLASTIC COMPOSITE

### FICHA TÉCNICA

| PRODUTO                                                             | CARACTERÍSTICAS                                                  | OBSERVAÇÕES                                      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Designação                                                          | SPC flooring                                                     |                                                  |
| Superfície                                                          | Decor de madeira com relevo                                      |                                                  |
| Dimensões                                                           | 1220 x 180 mm                                                    |                                                  |
| Espessura total                                                     | 6,5 mm                                                           |                                                  |
| Espessura de camada de Uso (Wearlayer)                              | 0,5mm                                                            |                                                  |
| Unidades / m² por caixa                                             | 8un / Cx. 1,757 m2                                               |                                                  |
| Tela Acústica (underlay)                                            | IXPE 1,5mm                                                       |                                                  |
| Sistema de Encaixe                                                  | Uniclic                                                          |                                                  |
| PROPRIEDADES                                                        | RESULTADOS                                                       | OBSERVAÇÕES                                      |
| Certificação CE                                                     | Sim                                                              | EN 14041:2018                                    |
| Classe de uso Comercial                                             | Classe 33                                                        | EN 16511                                         |
| Classe de uso Residencial                                           | Classe 23                                                        | EN 16511                                         |
| Condutividade térmica W/(m.k)                                       | 0.111                                                            | EN 12667:2001                                    |
| Comportamento ao Fogo                                               | Bfl-S1                                                           | EN ISO11925-2/EN13501-1/EN ISO 9239-1            |
| Estabilidade dimensional                                            | Variacão na direcção X: 0,04%;<br>Variacão na direcção Y: 0,07%; | EN434:1994                                       |
| Isolamento acústico ao impacto                                      | $\Delta L_w=18dB, C1\Delta t=-10dB$                              | ISO10140-1:2010<br>ISO717-2:1996+A1:2006         |
| Resistência à abrasão (r)                                           | >5000r                                                           | EN 15468:2016<br>EN 13329:2006+A1:2008 (anexo E) |
| Resistência a Micro-Riscos                                          | MSR-B2                                                           | EN 16094                                         |
| Resistência Deslizamento (Aderência)                                | R10 Class DS                                                     | DIN 51130:2010 EN13893                           |
| Resistência sistema de encaixe à tração comprimento da régua (mm/m) | 0.04                                                             | EN 16511                                         |
| Resistência sistema de encaixe à tração no topo da régua (mm/m)     | 0.03                                                             | EN 16511                                         |
| Solidez da cor À Luz Artificial                                     | >=Grau 6                                                         | EN20105:B02 Method A                             |
| GARANTIA AO DESGASTE                                                | OBSERVAÇÕES                                                      |                                                  |
| Garantia Residencial                                                | 15 anos                                                          |                                                  |
| Garantia Comercial                                                  | 5 anos                                                           |                                                  |

**Nota sobre a validade:** Esta ficha de dados técnicos foi elaborada cuidadosamente com base nos nossos conhecimentos à data. É meramente informativa e não constitui uma garantia em termos de propriedades dos produtos ou de adequação a aplicações específicas. Não aceitamos qualquer responsabilidade por quaisquer enganos, erros em normas ou erros de impressão. Adicionalmente, as alterações técnicas podem resultar do desenvolvimento posterior de pavimentos Bestfloor. Esta ficha de dados técnicos não é uma instrução de utilização nem é um documento legalmente vinculativo.

