

Instruções de Manutenção e Instalação – Versão Compacta - Pavimento Natureflex com tecnologia Multiclic

MEISTER

Medidas de Preparação, Subpavimentos e Instruções Gerais



Video tutorial para
Multiclic

Preparação

Antes de abrir as embalagens, deixe-as aclimatar até que se ajustem à temperatura ambiente. Armazene-as fechadas e deitadas no chão por aproximadamente 48 horas (no inverno, 3 a 4 dias) (Fig. 1) no centro da divisão onde pretende trabalhar. Não armazene as embalagens em frente a paredes húmidas ou com papel de parede recém-revestido. Antes de instalar o piso, as portas e janelas externas devem ser instaladas e todos os trabalhos de pintura e decoração devem ser concluídos. A temperatura ambiente deve ser de aproximadamente 20°C (pelo menos 15°C) e a humidade relativa do ar deve ser de aproximadamente 30% a 65%.

Os pisos de madeira são feitos principalmente de madeira. Sua estrutura especial e tecnologia de encaixe por clique permitem que os pisos de madeira MEISTER sejam aplicados de forma flutuante e sem cola. Como matéria-prima natural, a madeira possui propriedades que permanecem presentes quando utilizada em pisos de madeira. A luz solar e até mesmo a luz artificial intensa podem causar alterações na cor. A madeira também possui propriedades higroscópicas, o que significa que pode absorver (e liberar) humidade e reage com dilatação (e retração). Se a humidade relativa do ar no ambiente for muito baixa, por exemplo, e o piso de madeira retrair, isso pode levar a pequenas rachaduras na camada superior, formação de juntas, deformações, rangidos ou similares. Tudo isso é considerado normal dentro do escopo das propriedades típicas da madeira e, portanto, não representa um defeito no produto.

Os subpavimentos devem ser considerados prontos para a instalação de acordo com as normas técnicas geralmente aceitas, considerando a VOB (Procedimentos de Contrato de Construção Alemã), Parte C, DIN 18 356 "Trabalhos de Parquet" ou DIN 18 365 "Trabalhos de Revestimento de Pisos", respectivamente. Portanto, devem estar secos, uniformes, sólidos e limpos. Qualquer irregularidade do substrato de três ou mais milímetros para cada metro inicial e de dois ou mais milímetros para cada metro contínuo subsequente deve ser nivelada de acordo com a norma DIN 18 202, tabela 3, linha 4 (Fig. 2). Recomendamos a consulta da ficha técnica 02 da Zentralverband für Parkett und Fußboden-technik (Associação Central de Pisos de Parquet e Tecnologia de Pisos) e da BEB (Associação Federal Alemã de Subpavimentos e Revestimentos de Pisos).

A humidade residual, medida pelo método CM, de substratos minerais não deve ser superior a 2% (1,8% para piso radiante) e a de subpavimentos de anidrita deve ser de no máximo 0,5% (0,3% para piso radiante) (Fig. 3). Os valores-limite para a aplicação do método CRH são 80% de humidade relativa para subpavimentos não aquecidos e 75% de humidade relativa para subpavimentos aquecidos (ficha informativa TKB 18; DIN EN 17 668). Para instalação sobre sistemas de piso radiante ou sistemas de piso radiante com função de resfriamento, estão disponíveis fichas informativas separadas.

Uma película de PE (valor DP ≥ 75 m) deve ser aplicada sobre todos os substratos minerais (exceto a betonilha asfáltica) como barreira de vapor (Fig. 4). As bordas da faixa devem se sobrepor em pelo menos 20 cm e as bordas sobrepostas devem ser mascaradas nas laterais. Alternativamente, pode-se utilizar a manta isolante MEISTER com uma barreira integrada resistente à humidade. Em ambientes que não estejam acima de um porão e fundações, as condições de construção atualmente em vigor exigem que o proprietário do edifício providencie uma barreira contra danos à placa de base devido à humidade do solo, de acordo com a diretiva DIN 18 195. Piso têxtil, como carpete ou lã de rocha, deve ser removido não apenas por razões técnicas, mas também por questões de higiene (Fig. 5).

O piso MEISTER pode ser aplicado sobre superfícies existentes, como ladrilhos e tábuas de cerâmica ou pisos de pedra, desde que o piso antigo esteja firmemente aderido e não haja áreas soltas. Sobre esses subpavimentos, você também deve aplicar uma película de PE (DP ≥ 75 m) como camada de separação (Fig. 6). Sobre pisos de PVC, tábuas de madeira, painéis de madeira, painéis OSB, subpavimentos pré-fabricados, etc., não é necessário o uso de barreira de vapor (Fig. 7 e 8).

Se a área do piso for maior ou mais larga que 10 m (Fig. 9), é necessário prever uma junta de dilatação. Cubra-a com um perfil de transição. Também é importante prever essas juntas entre duas divisões adjacentes, em portas (Fig. 10), corredores e divisões com

muitos ângulos.

Utilize sempre um perfil de junção para transições limpas para áreas adjacentes mais baixas ou revestimentos de piso, e um perfil de extremidade próximo a soleiras, ladrilhos ou similares adjacentes mais altos. Dê um acabamento limpo às escadas com o perfil de borda de escada.

Pisos de madeira não são adequados para instalação em ambientes húmidos (banheiros, saunas, piscinas, etc.).

Exceção: O piso de madeira Natureflex HD 100 também pode ser instalado em ambientes húmidos (Classe W0-I, por exemplo, banheiros). Não é adequado para instalação em áreas externas ou ambientes húmidos, como chuveiros, saunas, banheiros públicos ou ambientes com ralo no piso (Fig. 11) – consulte a nota informativa em separado.

Para todos os pisos flutuantes MEISTER, recomendamos a instalação de objetos pesados ou móveis embutidos (como cozinhas ou ilhas de cozinha) antes da instalação do piso, e a instalação deve ser feita somente até um pouco abaixo do rodapé (Fig. 12).

Antes da instalação, verifique todas as réguas à luz do dia quanto a defeitos e danos visíveis, bem como a cor e a estrutura (Fig. 13).

Antes da instalação, organize as réguas de modo a obter o padrão e a cor desejados (Fig. 14). Não é possível fazer reclamações sobre produtos já instalados.

O piso MEISTER é geralmente instalado flutuante, sem cola. Se você deseja colar seu piso de madeira flutuante, principalmente para minimizar os possíveis rangidos e a formação de juntas descritas acima, consulte o folheto informativo em separado (Fig. 16). Você pode solicitar isso pelo e-mail kundenservice@meisterwerke.com.

Instruções de Manutenção e Instalação – *Versão Compacta* - Pavimento Natureflex com tecnologia Multiclic

MEISTER

Medidas de Preparação, Subpavimentos e Instruções Gerais



Video tutorial para
Multiclic


O piso de madeira Natureflex também pode ser instalado com colagem de superfície completa usando um adesivo aprovado como alternativa à instalação flutuante (**Fig. 15**) – veja a nota informativa separada.

Medidas de Precaução


Para proteger a madeira da sujidade, deve-se sempre colocar uma cobertura de entrada suficientemente grande (como um capacho ou carpete) (**Fig. 17**). Não utilize tapetes revestidos de borracha, pois o contato prolongado pode causar descoloração permanente.

Além disso, você também deve instalar pés de cadeiras e móveis com corrediças de feltro; cadeiras de escritório, armários móveis, etc., com rodízios, devem ser equipados com superfícies de deslizamento macias e padrão (tipo W). Recomendamos proteger o piso de madeira Natureflex nessas áreas de alto desgaste com tapetes de proteção de piso adequados (por exemplo, tapetes de policarbonato) (**Fig. 18**).


Preparação



Colagem e colagem de superfície completa



Medidas de Precaução



Instalação

Fig. 1

As seguintes ferramentas e acessórios são necessários para instalar o piso de madeira Natureflex com tecnologia Multiclic: Martelo, serra circular ou elétrica, possivelmente furadeira elétrica, régua métrica dobrável, lápis, cunhas espaçadoras, barra de apoio, ângulo ou bisel ajustável, bloco de batida, possivelmente filme de polietileno (valor SD ≥ 75 m). Se utilizar produtos sem amortecimento acústico Silence, utilize a manta isolante específica para o sistema. Qualquer outra manta isolante deve ter uma estabilidade de pressão adequada (valor CS ≥ 15 kPa).

O piso é instalado flutuante, sem cola. A conexão de encaixe especialmente projetada permite uma instalação rápida e fácil. Duas opções diferentes de instalação estão disponíveis. **Opção 1:** Angular no lado curto e longo; **Opção 2:** Angular no lado longo e unir a extremidade curta usando o bloco de batida e algumas batidas leves com o martelo.

Fig. 2

Remova qualquer sujidade, pequenas pedras, etc. da superfície antes da instalação.

Fig. 3

Uma película de PE (valor DP ≥ 75 m) deve ser aplicada para formar uma "camada" em todos os subpavimentos minerais (exceto na argamassa asfáltica) como barreira resistente à humidade. As bordas da tira devem se sobrepor em pelo menos 20 cm e as bordas sobrepostas devem ser mascaradas. Alternativamente, existe a opção de usar uma manta isolante com uma barreira resistente à humidade integrada.

Fig. 4

Coloque a camada isolante correspondente com uma resistência à pressão de >15 kPa.

Fig. 5

Antes da instalação, verifique todas as tábuas à luz do dia em busca de defeitos visíveis na cor e na estrutura. Não serão aceitas reclamações sobre produtos já instalados.

Fig. 6

Instale uma mistura de tábuas de diferentes pacotes.

Fig. 7

Ao serrar os elementos, certifique-se de trabalhar do lado correto: se usar uma serra de bancada, mantenha o lado decorativo voltado para cima; se usar uma serra circular ou serra circular portátil, mantenha o lado decorativo voltado para baixo.

Comece colocando a primeira tábua completa no canto esquerdo da divisão, com as laterais das linguetas voltadas para a parede. Serre as linguetas da primeira tábua, tanto no lado curto quanto no longo. Remova apenas as linguetas dos lados longos de todas as outras tábuas que você deseja colocar na primeira fileira.

Fig. 8

Usando cunhas, você pode facilmente manter uma distância de pelo menos 10 mm da parede.

Fig. 9

Incline a extremidade curta da próxima tábua completa na tábua 1. Instale as outras tábuas nesta fileira exatamente da mesma maneira em toda a largura da divisão.

Fig. 10 + Fig. 14

As últimas tábuas de cada fileira são cortadas no tamanho certo, de modo que haja uma folga de pelo menos 10 mm em relação à parede. Você pode usar pedaços cortados de tábuas para iniciar as fileiras subsequentes.

Option 1

Certifique-se de que as tábuas da primeira fileira estejam retas. Corte a primeira tábua da segunda fileira em aproximadamente 80 cm.

Fig. 11

Incline a extremidade curta da próxima tábua completa em direção à tábua anterior.

Fig. 12 + Fig. 13

Depois de encaixar todas as tábuas em uma fileira, incline-as em direção à fileira colocada anteriormente e pressione-as lentamente para baixo, girando para frente e para baixo. A fileira de tábuas deve encaixar na fileira instalada anteriormente.

Como alternativa, você pode encaixar primeiro a extremidade curta de cada tábua individualmente e, em seguida, conectar o lado comprido, levantando-a ligeiramente e encaixando-a na fileira anterior. Continue a instalação fileira por fileira desta forma.

Option 2

Fig. 15

Corte a primeira tábua da segunda fileira em aproximadamente 80 cm. Incline esta tábua com a lingueta na lateral da ranhura da fileira anterior de tábuas e pressione-a lentamente para baixo, usando um movimento giratório para frente e para baixo. A tábua deve encaixar na fileira instalada anteriormente.

Novamente, incline a próxima tábua completa da segunda fileira, primeiro com o lado comprido, contra a fileira instalada anteriormente. Certifique-se de que a junta longa esteja sempre firme.

Fig. 16

Depois de inclinar a tábua para que fique plana no subpavimento, encaixe as extremidades da cabeça usando o bloco de percussão MEISTER e bata levemente com o martelo. Continue a instalação fileira por fileira desta maneira.

Fig. 17

Lembre-se de que as juntas das extremidades curtas devem sempre ser deslocadas em pelo menos 30–40 cm.

Fig. 18 + Fig. 19

As últimas tábuas de cada fileira são cortadas no tamanho certo, de modo que haja uma folga de pelo menos 10 mm em relação à parede. Coloque a tábua com o lado macho voltado para a parede para marcar a largura restante da tábua.

Fig. 20

Comece colocando a última fileira no canto direito da divisão e incline o lado comprido da tábua em direção à penúltima fileira.

Fig. 21

A próxima tábua é inclinada ao longo do lado comprido e abaixada da mesma forma. A conexão mais curta é então estabelecida com a ajuda de uma barra de apoio e algumas batidas leves com o martelo.

Fig. 25

Em seguida, remova as cunhas de madeira ao redor das paredes.

Fig. 26




























Parafuse os grampos do rodapé na parede em intervalos de 40 a 50 cm. Para garantir que o rodapé fique bem encaixado, não o posicione em uma parede irregular.

Fig. 27

O rodapé é colocado no grampo por cima e pressionado para baixo. Para as juntas longitudinais dos rodapés, o grampo é colocado na junta com meia sobreposição para garantir uma boa fixação. Evite o contato de produtos de silicone com os rodapés.

Fig. 22 – Fig. 24

Para retirar uma fileira de tábuas, levante toda a fileira, puxando-a lateralmente para fora da última fileira. Você pode então separar as extremidades curtas das tábuas, inclinando-as. Dessa forma, o sistema de travamento permanece intacto e as tábuas podem ser recolocadas.



Limpeza e Cuidado

A qualidade não se limita à instalação. Você adquiriu um produto de qualidade "made in Germany". Estas instruções de limpeza e cuidados fornecerão todas as informações importantes para garantir a preservação do valor e a beleza do seu piso por um longo período. Com um pouco de tempo e esforço, você pode contribuir para garantir que poderá desfrutar do seu novo piso MEISTER por muito tempo. Os produtos MEISTER são baseados em materiais selecionados, processados por especialistas experientes com tecnologia de ponta para criar um produto de qualidade "made in Germany". A qualidade premium inclui consultoria comprovada e serviço de excelência. Por isso, você só encontrará produtos MEISTER em lojas especializadas selecionadas.

1. O Cuidado certo

O piso dos seus sonhos também precisa dos cuidados certos. A MEISTER complementa sua linha de produtos com uma série de produtos de alta qualidade da Dr. Schutz. Produtos de limpeza e cuidados, personalizados para pisos, garantem que seu piso tenha uma ótima aparência a longo prazo. Mesmo que você precise usar o aspirador apenas para os cuidados diários (para remover a poeira solta), as superfícies devem ser limpas e cuidadas regularmente com produtos de cuidado Dr. Schutz para preservar o valor do seu piso.

Ao limpar, lembre-se de que o piso deve ser levemente humedecido. O ideal é que a película de água seja uma névoa fina, para que seque após cerca de um minuto. Alguns tipos de madeira, como faia ou bordo, são particularmente sensíveis à humidade. Você não deve usar produtos de limpeza abrasivos, mesmo em caso de manchas mais difíceis. Mesmo para manchas e sujeiras difíceis, o removedor de manchas Dr. Schutz Elatex* ajudará.

Arranhões no piso não afetam apenas a aparência geral. Eles também tornam o piso mais suscetível à sujidade e à humidade. Os produtos de cuidado Dr. Schutz são projetados para garantir que o piso seja consideravelmente mais resistente a sinais de desgaste em áreas de alto desgaste.

Suas lojas especializadas qualificadas também poderão fornecer mais dicas sobre como cuidar do seu piso MEISTER da melhor maneira possível.

2. Preservação do valor / Medidas de Precaução

Uma temperatura ambiente de aproximadamente 18–22°C e uma humidade relativa do ar de aproximadamente 30–65% contribuem para o seu bem-estar e são a base para um clima ambiente saudável. Com esse clima ambiente, você também ajudará seu piso MEISTER a obter as condições ideais, pois ele reage ao ambiente climático como qualquer outro material de madeira. A baixa humidade do ar com alta temperatura leva a um processo de contração na madeira, que resseca o piso. Se você determinar uma humidade do ar consideravelmente inferior a 30% a longo prazo, recomendamos o uso de humidificadores de ar (vaporizadores). Isso evitará que seu piso MEISTER seque excessivamente. Como acontece com todos os produtos de madeira, a humidade do ar muito alta causa absorção de humidade, o que pode levar ao aumento do comprimento e da espessura.

Rachaduras, juntas abertas, rangidos, ondulações, etc. podem ser causados por fortes oscilações na temperatura e humidade ambiente, bem como por humidade muito baixa ou muito alta, e não são um defeito de qualidade.

Sujidade no piso: A maior parte da sujidade é trazida de fora para dentro de casa e transferida para o piso. Por isso, recomendamos a instalação de um revestimento de entrada suficientemente grande (como um tapete) na entrada. Não utilize tapetes revestidos de borracha, pois o contato prolongado pode causar descoloração permanente.

Lembre-se de que sujidade, como areia ou pequenas pedras, agirá como lixa em todos os pisos e pode causar arranhões desagradáveis. Para proteger a madeira contra arranhões, você também deve instalar corrediças de feltro nos pés de cadeiras e móveis; cadeiras de escritório, armários móveis e similares com rodízios devem ser equipados com superfícies de deslizamento macias e padrão (tipo w).

Recomendamos proteger o piso nessas áreas de alto desgaste com tapetes de proteção adequados (por exemplo, tapetes de policarbonato). Vasos/jardineiras de terracota ou argila também podem causar descoloração. Utilize tapetes adequados e não migratórios.

Limpeza após a conclusão da obra

Os pisos MEISTER recém-instalados devem ser limpos após a conclusão da obra e antes do primeiro uso, a fim de remover completamente qualquer sujeira acumulada durante a instalação.

Você deve limpar o piso de madeira laqueado ultrafoscado Natureflex após a conclusão da obra com o Limpador de Pisos de Madeira e Cortiça Dr. Schutz*, diluído em água na proporção de 1:200.

Você deve limpar o piso de madeira com óleo natural Natureflex após a conclusão da obra com o Cuidado para Madeira Premium Dr. Schutz*, diluído em água na proporção de 1:200. O piso foi tratado e está pronto para uso residencial.

Para áreas comerciais e áreas com alto tráfego (como corredores, cozinhas, salas de jantar, salas de estar abertas com saída direta e pisos de madeira em ambientes húmidos (banheiros)), é necessário um tratamento posterior com o Óleo de Cuidado Premium Dr. Schutz.

Aplique o óleo de cuidado de acordo com as instruções do fabricante. Após a secagem (pelo menos 12 horas), o piso pode ser usado novamente e deve ser limpo com um pano húmido, após 7 dias de secagem completa.

O piso deve ser limpo com um pano húmido, utilizando a solução de limpeza adequada e um esfregão ou pano sem fiapos.

Limpeza e Cuidado

3. Limpeza no dia-a-dia

Piso de madeira MEISTER lacado ultra fosco. Para remover a sujeira diária, aspirar ou varrer é suficiente. Dependendo da frequência e do nível de sujidade, dilua o Limpador de Pisos de Madeira e Cortiça Dr. Schutz* com água na proporção de 1:200.

O piso deve ser limpo com um pano húmido, sem fiapos, humedecido na solução e bem torcido. Remova manchas de gordura e outras sujidades aderidas com o Limpador de Pisos de Madeira e Cortiça Dr. Schutz* sem diluição e uma esponja branca que não arranhe. Em seguida, limpe com um pano húmido e água limpa até que a sujidade e os resíduos do produto de limpeza sejam completamente removidos. Manchas problemáticas podem ser removidas com o Limpador de Pisos de Madeira e Cortiça Dr. Schutz*.

Recomendamos a renovação do piso com o Polidor para Pisos de Madeira e Cortiça Dr. Schutz Matt* para preservar sua qualidade e ao primeiro sinal de desgaste. Observação: Ao usar o Polidor para Pisos de Madeira e Cortiça Dr. Schutz Matt, você pode aumentar o nível de brilho da superfície. Por esse motivo, recomendamos testar o produto de limpeza primeiro em um local discreto ou em uma tábua restante.

Em áreas sujeitas a níveis mais altos de sujidade ou para aumentar a resistência ao desgaste, realize primeiro uma limpeza profunda com o Polidor para Pisos de Madeira e Cortiça Dr. Schutz Deep Clean sem diluição e uma almofada branca. Após a secagem completa do piso, aplique o Polidor para Pisos de Madeira e Cortiça Dr. Schutz Matt* sem diluição em uma camada bem fina e uniforme com um esfregão que não solte fiapos. Deixe o piso secar por pelo menos 12 horas antes de usar.

Para a limpeza profunda mencionada, use o Polidor para Pisos de Madeira e Cortiça Dr. Schutz sem diluição. Distribua a solução de limpeza sobre o piso em seções usando um pano e, em seguida, remova imediatamente qualquer resíduo do produto de limpeza esfregando. Certifique-se de que não se formem poças. Para superfícies maiores, use uma máquina de polimento com disco e uma almofada verde. Absorva imediatamente a água suja com panos secos e absorventes. Em seguida, passe um esfregão húmido com água limpa. Se possível, faça a limpeza em duplas, para que uma pessoa remova a sujidade e a outra absorva imediatamente a água suja.

Piso de madeira MEISTER naturalmente oleado

Para remover a sujidade diária, aspirar ou varrer é suficiente. Para limpeza e cuidados regulares, utilize Dr. Schutz Premium Wood Care* diluído em água na proporção de 1:200. O piso deve ser limpo com um pano húmido sem fiapos, humedecido nessa solução e bem torcido. O piso é limpo e cuidado em uma única etapa.

Recomendamos a renovação do piso com Dr. Schutz Premium Care Oil* para preservar sua qualidade e ao primeiro sinal de desgaste. Com níveis normais de sujidade, limpe o piso primeiro com Dr. Schutz Premium Wood Care* diluído em água na proporção de 1:200 e uma almofada verde. Em casos de sujeira intensa ou acúmulo de produtos de cuidado, realize primeiro uma limpeza intensiva com Dr. Schutz Deep Clean* diluído em água na proporção de 1:1 a 1:3 e uma almofada verde.

Distribua a solução de limpeza sobre o piso em seções com um pano e, em seguida, remova imediatamente qualquer resíduo do produto de cuidado esfregando. Certifique-se de que não se formem poças. Para superfícies maiores, utilize uma máquina de polimento com disco e uma almofada verde. Absorva imediatamente a água suja com panos secos e absorventes. Em seguida, passe um esfregão húmido com água limpa. Se possível, realize a limpeza em duplas, para que uma pessoa remova a sujidade a outra absorva imediatamente a água suja.

Posteriormente, o piso deve ser sempre lubrificado novamente com o Óleo

Premium Care Dr. Schutz, de acordo com as instruções do fabricante. Após a secagem (pelo menos 12 horas), o piso pode ser usado novamente e limpo com um pano húmido, após 7 dias de secagem completa.

4. Informações gerais sobre limpeza e Cuidado

Nunca deixe o piso MEISTER húmido ou molhado por muito tempo. Ao limpar, tente sempre usar um método seco, se possível (com esfregão, vassoura de pelos, aspirador de pó), ou apenas um esfregão húmido (com um pano sem fiapos e torcido) e não deixe "poças" no piso. Limpadores a vapor não são adequados para o piso. Não use limpadores em creme ou em pó, pois esses agentes podem danificar a superfície do piso. Utilize apenas produtos de limpeza adequados. Manchas difíceis em pisos de parquet e madeira laqueados podem ser removidas com o Removedor de Manchas Elatex da Dr. Schutz.

Todos os tipos de produtos químicos, como solventes, antissépticos e desinfetantes, tintura de cabelo, gorduras, removedor de esmalte, acetona, caneta hidrográfica ou tinta esferográfica, podem causar manchas permanentes.

** Produtos de cuidado à base de água (por exemplo, dispersões de polímeros) ou o removedor de manchas Dr. Schutz Elatex podem penetrar nas juntas das tábuas em caso de adesão inadequada ou união incompleta, levando ao inchaço do material de base.*



You can find the full installation and care instructions at: <https://www.meister.com/en/service.html>