

# Instruções de Instalação e Manutenção – Versão Compacta para pavimento MeisterParquet. longlife e Lindura com tecnologia UniZip

**MEISTER**

## Preparação, Subpavimentos e Instruções Gerais



Video tutorial para  
UniZip

### Preparação

Antes de abrir as embalagens, deixe-as aclimatar até atingirem a temperatura ambiente. Armazene-as fechadas e deitadas no chão por aproximadamente 48 horas (no inverno, 3 a 4 dias) (**Fig. 1**). Não armazene as embalagens em frente a paredes húmidas ou com papel de parede recém-revestido. Antes da instalação do piso, as portas e janelas externas devem ser instaladas e todos os trabalhos de pintura e decoração devem ser concluídos. A temperatura ambiente deve ser de aproximadamente 20 °C (pelo menos 15 °C) e a humidade relativa do ar deve ser de aproximadamente 30 a 65%.

Os pisos de parquet e madeira Lindura são feitos principalmente de madeira. Sua estrutura especial e tecnologia de encaixe por clique permitem que os pisos de parquet e madeira Lindura MEISTER sejam aplicados de forma flutuante e sem cola. Como matéria-prima natural, a madeira possui propriedades que permanecem presentes quando utilizada em pisos de madeira. A luz solar e até mesmo a luz artificial intensa podem causar alterações na cor. A madeira também possui propriedades higroscópicas, o que significa que pode absorver (e libertar) umidade e reagir com dilatação (e retracção). Se a humidade relativa do ar no ambiente for muito baixa, por exemplo, o parquet ou o piso de madeira Lindura retrair, isso pode levar a pequenas rachaduras na camada superior, formação de juntas, deformações, rangidos ou similares. Tudo isso é considerado normal dentro do escopo das propriedades típicas da madeira e, portanto, não representa um defeito no produto.

Os subpavimentos devem ser considerados prontos para a instalação de acordo com as normas técnicas geralmente aceites, considerando a VOB (Procedimentos de Contrato de Construção Alemã), Parte C, DIN 18 356 "Trabalhos em Parquet" ou DIN 18 365 "Trabalhos de Revestimento de Pisos", respectivamente. Portanto, devem estar secos, uniformes, sólidos e limpos. Qualquer irregularidade do substrato de três ou mais milímetros para cada metro inicial e de dois ou mais milímetros para cada metro contínuo subsequente deve ser nivelada de acordo com a norma DIN 18 202, Tabela 3, linha 4 (**Fig. 2**). Recomendamos a consulta da ficha técnica 02 da Zentralverband für Parkett und Fußboden-technik (Associação Central de Pisos em Parquet e Tecnologia de Pisos) e da BEB (Associação Federal Alemã de Subpavimentos e Revestimentos de Pisos).

A humidade residual, medida pelo método CM, de subpavimentos minerais não deve ser superior a 2% (1,8% para piso radiante) e a de betonilha de anidrita deve ser no máximo 0,5% (0,3% para piso radiante) (**Fig. 3**). Os valores-limite para a aplicação do método CRH são 80% de humidade relativa para subpavimentos não aquecidos e 75% de humidade relativa para subpavimentos aquecidos (ficha informativa TKB 18; DIN EN 17668).

Para instalação sobre sistemas de piso radiante ou sistemas de piso radiante com função de resfriamento, estão disponíveis fichas informativas separadas.

Uma película de PE com 0,2 mm de espessura ( $DP \geq 75$  m) deve ser aplicada sobre todos os substratos minerais (exceto betonilha asfáltico) como barreira contra vapor (**Fig. 4**). As bordas da faixa devem se sobrepor em pelo menos 20 cm e as bordas sobrepostas devem ser mascaradas nas laterais. Alternativamente, pode-se utilizar a manta isolante MEISTER com uma barreira integrada resistente à humidade. Em divisões que não estejam acima de um porão e fundações, as condições de construção atualmente em vigor exigem que o proprietário do edifício providencie uma barreira contra danos à placa de base devido à humidade do solo, de acordo com a diretiva DIN 18 195. Piso têxtil, como carpete ou lã de rocha, deve ser removido não apenas por razões técnicas, mas também por questões de higiene (**Fig. 5**).

O piso MEISTER pode ser aplicado sobre superfícies existentes, como ladrilhos e tábuas de cerâmica ou pisos de pedra, desde que o piso antigo esteja firmemente fixado e não haja áreas soltas. Você também deve aplicar uma película de PE (valor  $DP \geq 75$  m) sobre esses subpavimentos como camada separadora (**Fig. 6**).

Em PVC existente, tábuas de madeira, placas de madeira, placas OSB, subpavimentos pré-fabricados, etc., não deve ser utilizada barreira de vapor (**Fig. 7 + 8**).

Se a área do piso for maior ou mais larga que 10 m (**Fig. 9**), é necessário prever uma junta de dilatação. Cubra-a com um perfil de transição. Também é importante prever essas juntas entre duas divisões adjacentes, em portas (**Fig. 10**), corredores e divisões com muitos ângulos.

Utilize sempre um perfil de junção para transições limpas para áreas adjacentes mais baixas ou revestimentos de piso, e um perfil de extremidade próximo a soleiras, ladrilhos ou similares adjacentes mais altos. Dê um acabamento limpo às escadas com o perfil de borda de escada.

**Os pisos de madeira MeisterParquet longlife e Lindura com tecnologia UniZip não são adequados para instalação em ambientes húmidos/molhados (banheiros, saunas, piscinas, etc.).**

Todos os pisos MEISTER são adequados para instalação em jardins de inverno residenciais (**Fig. 11**). Sistemas de sombreamento e ventilação devem ser utilizados para evitar a luz solar intensa e o aquecimento do piso. É importante manter uma temperatura adequada e constante no ambiente durante todo o ano. A temperatura da superfície do piso não deve exceder permanentemente 29 °C – consulte a nota informativa em separado.

Para todos os pisos flutuantes MEISTER, recomendamos a instalação de objetos pesados ou móveis embutidos (como cozinhas ou ilhas de cozinha) antes da instalação do piso, e a instalação deve ser feita somente até um pouco abaixo do rodapé (**Fig. 12**).

Antes da instalação, verifique todas as tábuas à luz do dia para detectar falhas e danos reconhecíveis, bem como a cor e a estrutura (**Fig. 13**).

Disponha as tábuas antes da instalação de modo a obter o padrão e a cor pretendidos (**Fig. 14**). Não é possível reclamar de produtos já instalados.

O pavimento MEISTER é geralmente instalado flutuante, sem cola. Se pretender colar o seu parquet flutuante ou o seu pavimento de madeira Lindura, especialmente para minimizar os possíveis rangidos e a formação de juntas descritos acima, consulte a ficha de instruções em separado (**Fig. 16**). Pode solicitá-lo através de kundenservice@meisterwerke.com.

Os pavimentos MeisterParquet longlife e de madeira Lindura também podem ser instalados com colagem em toda a superfície, utilizando um adesivo aprovado, como alternativa à instalação flutuante (**Fig. 15**) – ficha de instruções em separado.

# Instruções de Instalação e Manutenção – Versão *Compacta* para pavimento MeisterParquet. longlife e Lindura com tecnologia UniZip

**MEISTER**

## Preparação, Subpavimentos e Instruções Gerais




Video tutorial para  
UniZip

### Medidas de precaução


Para proteger a madeira da sujidade, deve-se sempre colocar uma cobertura de entrada suficientemente grande (como um tapete ou carpete) (**Fig. 17**). Não utilize tapetes revestidos de borracha, pois o contato prolongado pode causar descoloração permanente.

Além disso, você também deve instalar pés de cadeiras e móveis com corredícias de feltro; cadeiras de escritório, armários móveis, etc., com rodízios, devem ser equipados com superfícies de deslizamento macias e padrão (tipo W). Recomendamos proteger os pisos de madeira MeisterParquet, Longlife e Lindura nessas áreas de alto desgaste com tapetes de proteção de piso adequados (por exemplo, tapetes de policarbonato) (**Fig. 18**).


## Preparação



## Colagem



## Medidas de Precaução



## Instalação

### **Fig. 1**

Para instalar o MeisterParquet longlife e os pisos de madeira Lindura com tecnologia UniZip, você precisa das seguintes ferramentas e acessórios: martelo, serra circular ou elétrica (para pisos de madeira Lindura: lâminas de serra de metal duro ou lâminas de serra com ponta diamantada), possivelmente furadeira elétrica, régua métrica dobrável, lápis, bloco de batida MEISTER, cunhas espaçadoras, barra de apoio, ângulo ou bisel ajustável, possivelmente filme de PE (0,2 mm). Além disso, se você estiver a usar produtos sem almofada Silence de absorção acústica, use a manta isolante MEISTER integrada ao sistema.

Qualquer outra manta isolante deve ter uma estabilidade de pressão adequada (valor CS ≥15 kPa).

### **Fig. 2**

Remova qualquer sujidade, pequenas pedras, etc. da superfície antes da instalação.

### **Fig. 3**

Uma película de PE com 0,2 mm de espessura deve ser aplicada para formar um "banho" sobre todos os substratos minerais (exceto a camada asfáltica) como barreira de vapor. As bordas da faixa devem se sobrepor em pelo menos 20 cm e as bordas sobrepostas devem ser mascaradas. Alternativamente, existe a opção de usar a manta isolante MEISTER com barreira de vapor integrada.

### **Fig. 4**

Aplique a manta isolante MEISTER correspondente com uma resistência à pressão de > 15 kPa.

### **Fig. 5**

Antes da instalação, verifique todas as tábuas à luz do dia em busca de defeitos visíveis na cor e na estrutura. Produtos já instalados não podem ser reclamados para uso posterior.

### **Fig. 6**

Instale uma mistura de tábuas de diferentes embalagens.

### **Padrão diagonal em espinha de peixe (opção 1)**

### **Fig. 14**

Para obter uma distância uniforme em todas as paredes, desenhe uma linha guia usando um giz.

### **Fig. 7**

Comece o processo de assentamento em um canto da sala. Serre as linguetas da primeira tábua, tanto no lado curto quanto no longo.

### **Fig. 8**

Usando cunhas, pode facilmente manter uma folga de 10 a 15 mm da parede. Na segunda tábua, basta cortar a lingueta do lado comprido.

### **Fig. 9**

Agora, incline a extremidade da cabeça da segunda tábua em direção ao lado comprido da primeira tábua.

### **Fig. 10 + Fig. 11**

Em seguida, incline o lado comprido da terceira tábua com a primeira tábua. Agora, encaixe o lado curto da terceira tábua com a segunda tábua usando o bloco de batida MEISTER.

### **Fig. 12 – Fig. 14**

Siga este processo para continuar a instalação. Certifique-se de que os lados longos das tábuas estão angulados para dentro antes de encaixar as tábuas nos lados curtos.

### **Fig. 15**

Coloque a primeira trança até a parede/canto da divisão. Os pedaços de tábuas restantes podem ser usados no início da próxima fileira. A primeira trança deve ser fixada com cunhas para que não deslize durante o processo de instalação subsequente.

### **Fig. 16 + Fig. 17**

Antes de iniciar a próxima fileira, verifique se há sobras de peças que possam ser aproveitadas. Ao prosseguir com a instalação, certifique-se de que os lados longos das tábuas estejam primeiro angulados para dentro e só então encaixem as extremidades da cabeceira. Em certas situações, não é possível encaixar primeiro o lado comprido antes de encaixar a extremidade da cabeceira. A técnica especial de conexão permite que a tábua seja encaixada em qualquer direção imaginável, o que significa que a extremidade da cabeceira pode ser inclinada primeiro para dentro e o elemento encaixado pelo lado comprido, por exemplo.

Seguindo essa sequência, coloque a superfície até o final da divisão. As tábuas que terminam na parede são cortadas no tamanho certo, de modo que seja considerada uma folga de 10 a 15 mm em relação à parede.

### **Padrão de espinha de peixe paralelo (opção 2)**

### **Fig. 18**

Desenhe uma linha guia com giz para garantir uma distância uniforme em relação às paredes opostas. Inicie a instalação no centro da divisão de frente para uma parede. Para garantir a simetria da instalação, a linha de instalação deve ser deslocada em 1/4 da largura da esquadria (PS 500: 50,2 mm; HS 500: 49,5 mm) do centro do cômodo.

### **Fig. 9**

Incline a extremidade da cabeça da segunda tábua em direção ao lado comprido da primeira tábua.

### **Fig. 10 + Fig. 11**

Em seguida, incline o lado comprido da terceira tábua com a primeira tábua. Agora, encaixe a ponta curta da terceira tábua com a segunda tábua usando o bloco de percussão MEISTER.

### **Fig. 18**

Siga este processo para continuar a instalação até a sexta régua. Alinhe as réguas com a linha de instalação e corte-as paralelamente à parede. Agora você pode alinhar a extremidade curta da cabeça (em forma de triângulo) a uma distância uniforme de 10 a 15 mm da parede ao longo da linha de instalação e fixá-la com cunhas. Certifique-se de que os lados longos das réguas estejam angulados antes de encaixar as extremidades curtas.

### **Fig. 19**

Coloque o primeiro zigue-zague até a parede oposta. Os pedaços de tábuas restantes podem ser usados no início da próxima fileira. O primeiro zigue-zague deve ser fixado com cunhas para que a trança não deslize durante o restante da instalação.

### **Fig. 20 + Fig. 21**

Antes de iniciar a próxima fileira, verifique se há sobras de peças que possam ser aproveitadas. Durante a instalação, certifique-se de que os lados longos das tábuas estejam angulados para dentro antes de encaixar as extremidades da cabeceira.

Em certas situações, não é possível encaixar primeiro o lado comprido antes de encaixar a extremidade da cabeceira. A técnica especial de conexão permite que a tábua seja encaixada em qualquer direção imaginável, o que significa que a extremidade da cabeceira pode ser inclinada primeiro para dentro e o elemento encaixado pelo lado comprido, por exemplo.

Instale toda a área até o final da divisão nesta sequência. As tábuas que terminam na parede são cortadas no tamanho certo, de modo que seja considerada uma folga de 10 a 15 mm em relação à parede.

### **Fig. 22**


Em seguida, remova as cunhas de madeira ao redor das paredes.

### **Fig. 23**

Fixe os clipe do rodapé na parede com parafusos de 40 a 50 cm de distância. Para garantir que o rodapé fique bem fixado, não o posicione sobre uma parede irregular.

### **Fig. 24**

O rodapé é colocado sobre o clipe por cima e pressionado para baixo. Para as juntas longitudinais dos rodapés, o clipe é colocado sobre a junta com meia sobreposição para garantir uma boa fixação. Evite o contato de produtos de silicone com os rodapés.



# Limpeza e Cuidado

## A qualidade não se limita à instalação.

Você adquiriu um produto de qualidade "made in Germany". Estas instruções de limpeza e cuidados fornecerão todas as informações importantes para garantir a preservação do valor e a beleza do seu piso por um longo período. Com um pouco de tempo e esforço, você pode contribuir para garantir que poderá desfrutar do seu novo piso MEISTER por muito tempo.

Os produtos MEISTER são baseados em materiais selecionados, processados por especialistas experientes com tecnologia de ponta para criar um produto de qualidade "made in Germany".

A qualidade premium inclui consultoria comprovada e serviço de excelência. Por isso, só encontrará produtos MEISTER em lojas especializadas selecionadas.

### 1. O Cuidado certo

O piso dos seus sonhos também precisa dos cuidados certos. A MEISTER complementa sua linha de produtos com uma série de produtos de alta qualidade da Dr. Schutz. Produtos de limpeza e cuidados, personalizados para pisos, garantem que seu piso tenha uma ótima aparência a longo prazo. Mesmo que você precise usar o aspirador apenas para os cuidados diários (para remover a poeira solta), as superfícies devem ser limpas e cuidadas regularmente com produtos de cuidado da Dr. Schutz para preservar o valor do seu piso. Ao limpar, lembre-se de que o piso deve ser levemente humedecido. O ideal é que a película de água seja uma névoa fina, para que seque após cerca de um minuto. Alguns tipos de madeira, como faia ou bordo, são particularmente sensíveis à humidade.

Você não deve usar produtos de limpeza abrasivos, mesmo em caso de manchas mais difíceis. Mesmo para manchas e sujidade persistentes, o removedor de manchas Dr. Schutz Elatex ajudará.

Arranhões no piso não afetam apenas a aparência geral. Eles também tornam o piso mais suscetível à sujidade e à humidade. Os produtos de cuidado Dr. Schutz são projetados para garantir que o piso seja consideravelmente mais resistente a sinais de desgaste em áreas de alto desgaste.

**Suas lojas especializadas qualificadas também poderão fornecer mais dicas sobre como cuidar do seu piso MEISTER da melhor maneira possível.**

## 2. Preservação de valor / Medidas de precaução

Uma temperatura ambiente de aproximadamente 18–22 °C e uma humidade relativa do ar de aproximadamente 30–65% contribuem para o seu bem-estar e são a base para um clima ambiente saudável. Com esse clima ambiente, você também ajudará seu piso MEISTER a obter as condições ideais, pois ele reage ao ambiente climático como qualquer outro material de madeira. Baixa humidade do ar com alta temperatura leva a um processo de contração na madeira, que resseca o piso. Se você determinar uma humidade do ar consideravelmente inferior a 30% a longo prazo, recomendamos o uso de humidificadores de ar (vaporizadores). Isso evitará que seu piso MEISTER seque excessivamente. Como acontece com todos os produtos de madeira, a humidade do ar muito alta causa absorção de humidade, o que pode levar ao aumento do comprimento e da espessura. Rachaduras, juntas abertas, rangidos, ondulações, etc. podem ser causados por fortes oscilações na temperatura e humidade do ambiente, bem como por humidade muito baixa ou muito alta, e não são um defeito de qualidade.

### A introdução de sujidade no chão:

A maior parte da sujidade é trazida de fora para dentro de casa e transferida para o piso.

Por esse motivo, recomendamos a instalação de um revestimento de entrada suficientemente grande (como um tapete) na entrada. Não utilize tapetes revestidos de borracha, pois o contato prolongado pode causar descoloração permanente.

Lembre-se de que sujidade, como areia ou pequenas pedras, agirá como lixa em todos os pisos e pode causar arranhões desagradáveis. Para proteger a madeira contra arranhões, você também deve instalar corrediças de feltro nos pés de cadeiras e móveis; cadeiras de escritório, móveis e similares com rodízios devem ser equipados com superfícies de deslizamento macias e padrão (tipo w). Recomendamos proteger o piso nessas áreas de alto desgaste com tapetes de proteção adequados (por exemplo, tapetes de policarbonato).

Vasos/jardineiras de terracota ou argila também podem causar descoloração. Utilize tapetes adequados e que não migrem.

## 3. Limpeza após a conclusão da obra

Pisos MEISTER recém-instalados devem ser limpos após a conclusão da obra e antes do primeiro uso para remover completamente qualquer sujidade acumulada durante a instalação.

Deve limpar os pisos de madeira **MeisterParquet, longlife e MEISTER Lindura** após a conclusão da obra com o limpador de pisos de madeira e cortiça Dr. Schutz, diluído em água na proporção de 1:200.

Após a conclusão da obra, os pisos **MeisterParquet Longlife e MEISTER Lindura naturalmente oleados** devem ser limpos com óleo natural, utilizando Dr. Schutz Premium Wood Care diluído em água na proporção de 1:200. O piso foi tratado e está pronto para uso residencial.

Para áreas comerciais e áreas com alto tráfego (como corredores, cozinhas, salas de jantar e salas de estar abertas com saída direta), é necessário um tratamento posterior com o Óleo de Cuidado Premium Dr. Schutz. Aplique o óleo de cuidado de acordo com as instruções do fabricante. Após a secagem (pelo menos 12 horas), o piso pode ser usado novamente e deve ser limpo com um pano húmido, após 7 dias de secagem completa.

O piso deve ser limpo com um pano húmido, utilizando a solução de limpeza adequada e um esfregão ou pano que não solte fiapos.

## Limpeza e Cuidado

### 4. Limpeza do dia-a-dia

#### MeisterParquet lacado ultra mate, longa vida e piso de madeira MEISTER Lindura

Para remover a sujidade diária, aspirar ou varrer é suficiente. Dependendo da frequência e do nível de sujidade, dilua o Limpador de Pisos de Madeira e Cortiça Dr. Schutz com água na proporção de 1:200.

O piso deve ser limpo com um pano húmido, sem fiapos, humedecido nessa solução e bem torcido. Remova manchas de gordura e outras sujeiras aderidas com o Limpador de Pisos de Madeira e Cortiça Dr. Schutz sem diluição e uma esponja branca que não arranhe. Em seguida, limpe com um pano húmido com água limpa até que a sujidade e os resíduos do agente de limpeza sejam completamente removidos. Manchas problemáticas podem ser removidas com o Limpador de Pisos de Madeira e Cortiça Dr. Schutz.

Recomendamos renovar o piso com o Polidor Fosco para Pisos de Madeira e Cortiça Dr. Schutz para preservar sua qualidade e ao primeiro sinal de desgaste. Observação: ao usar o Polidor Fosco para Pisos de Madeira e Cortiça Dr. Schutz, você pode aumentar o nível de brilho da superfície. Por esse motivo, recomendamos testar o produto de limpeza primeiro em um local discreto ou em uma tábua restante.

Em áreas sujeitas a níveis mais elevados de sujidade ou para aumentar a resistência ao desgaste, realize primeiro uma limpeza profunda com Dr. Schutz Deep Clean sem diluir e uma almofada branca. Após a secagem completa do piso, aplique o Dr. Schutz Wood and Cork Floor Polish Matt sem diluir, em uma camada bem fina e uniforme, com um esfregão que não solte fiapos. Deixe o piso secar por pelo menos 12 horas antes de usar.

Para a limpeza profunda mencionada anteriormente, utilize o Dr. Schutz Deep Clean sem diluir. Distribua a solução de limpeza sobre o piso em seções com um pano e, em seguida, remova imediatamente qualquer resíduo do produto de cuidado esfregando. Certifique-se de que não se formem poças. Para superfícies maiores, utilize uma polidora de disco com uma almofada verde.

Absorva imediatamente toda a água suja com panos absorventes e secos. Em seguida, esfregue com um esfregão húmido e água limpa. Se possível, realize a limpeza em duplas, para que uma pessoa remova a sujidade e a outra absorva imediatamente a água suja.

#### MeisterParquet naturalmente oleado. Piso de madeira MEISTER Lindura de longa duração e naturalmente oleado

Para remover a sujidade diária, aspirar ou varrer são suficientes. Para limpeza e cuidados regulares, use o Dr. Schutz Premium Wood Care diluído em água na proporção de 1:200. O piso deve ser limpo com um pano húmido sem fiapos, humedecido nessa solução e bem torcido. O piso é limpo e cuidado em uma única etapa. Recomendamos a renovação do piso com Dr. Schutz Premium Care Oil para preservar sua qualidade e ao primeiro sinal de desgaste.

Com níveis normais de sujidade, limpe o piso primeiro com Dr. Schutz Premium Wood Care diluído em água na proporção de 1:200 e uma almofada verde.

Em casos de muita sujidade ou acúmulo de produtos de tratamento, realize primeiro uma limpeza intensiva com Dr. Schutz Deep Clean diluído em água na proporção de 1:1 a 1:3 e uma almofada verde. Distribua a solução de limpeza sobre o piso em seções com um pano e, em seguida, remova imediatamente qualquer resíduo do produto de tratamento esfregando. Certifique-se de que não se formem poças. Para superfícies maiores, utilize uma polidora de disco com uma almofada verde. Absorva imediatamente a água suja completamente com panos absorventes e secos. Em seguida, passe um esfregão húmido com água limpa. Se possível, realize a limpeza em duplas, para que uma pessoa remova a sujeira e a outra absorva imediatamente a água suja.

#### Posteriormente, o piso deve ser sempre relubrificado com o Óleo Premium Care Dr. Schutz, de acordo com as instruções do fabricante.

Após a secagem (pelo menos 12 horas), o piso pode ser usado novamente e deve ser limpo com um pano húmido, deixando-o endurecer completamente por 7 dias.

### 5. Informações gerais sobre limpeza e cuidados

Nunca deixe o piso MEISTER húmido ou molhado por muito tempo. Ao limpar, tente sempre usar um método seco, se possível (com esfregão, vassoura de pelos, aspirador de pó), ou apenas um esfregão húmido (com um pano sem fiapos e torcido) e não deixe "poças" no piso. Limpadores a vapor não são adequados para o piso. Não use limpadores em creme ou em pó, pois esses agentes podem danificar a superfície do piso. Utilize apenas produtos de limpeza adequados. Manchas difíceis em pisos de parquet e madeira laqueados podem ser removidas com o Removedor de Manchas Elatex da Dr. Schutz.

Todos os tipos de produtos químicos, como solventes, antissépticos e desinfetantes, tintura de cabelo, gorduras, removedor de esmalte, acetona, caneta hidrográfica ou tinta esferográfica, podem causar manchas permanentes.

*\* Produtos de cuidado à base de água (por exemplo, dispersões de polímeros) ou o removedor de manchas Dr. Schutz Elatex podem penetrar nas costuras das tábuas em caso de adesão inadequada ou união incompleta, causando inchaço do material de base.*



You can find the full installation and care instructions at: <https://www.meister.com/en/service.html>