

BestDeck

FICHA TÉCNICA

DESIGNAÇÃO:

DECK BAMBOO ESCURO DEEP CARBONIZED

PROPRIEDADES	DESCRIÇÃO	
Descrição	Deck bambu café escuro, com uma carbonização intensa e óleo à base de água. Tem superfície de onda grande, com fundo liso, ranhura de comprimento longo e cabeça macho-fêmea.	
Dimensões	1850x140x18 1850x140x20	
TESTES	RESULTADOS	NORMAS
Resistência à flexão	87N / mm2	EN 408 : 2012
Elasticidade à flexão	18700N / mm2	EN 408 : 2012
Dureza (resistência à indentação)	107N / mm2	EN 1534 : 2011
Densidade	1150-1200kg/m3	
Durabilidade	Classe 1 / ENV807 ENV12038	EN350
Classe	Classe 4	EN335
Emissão Formaldeído	E1	EN 717-1:2004
Resistência ao deslizamento	R10	DIN 51130:2014
Resistência ao deslizamento (PTV20)	86 (seco), 53 (molhado)	CEN/TS 16165:2012 Annex C
Comportamento ao fogo	Bfl-s1	EN13501-1
GARANTIA	DURAÇÃO	
Garantia	20 anos	

