BEST FLOOR Riga/Larício

REAL WOOD | ENGINEERED FLOORING

FICHA TÉCNICA VS. Mar 2025

ESTRUTURA

Réguas de madeira compostas por 3 camadas distintas. A capa inferior é um contrabalanço de 4mm de espessura de madeira de riga / larício, a camada intermédia é de 7mm de espessura de contraplacado de eucalipto, e a camada superior é uma camada nobre riga / larício seleccionado.

MODELO DE PRODUTO		DIMENSÕES	
BEST FLOOR RIGA/LARÍCIO		**1900 x 150 x 15/4 mm**	
ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	NORMA		CARACTERÍSTICAS
Espécie (Top Layer)			Riga - Larício
Espessura da Madeira Nobre		4 mm	
Comprimento e Largura da Régua		1900 x 150 mm	
Espessura total		15 mm	
Acabamento da Superfície			Laca mate UV, Brilho 8-12%
Revestimento			Revestimento protetor BANFERT, com 2 camadas de revestimento superior e 6 camadas de revestimento inferior
Qualidade	EN13489:2002		A qualidade da camada superior (nobre) está conforme a norma EN13489:2002
Classificação		ABC	Permite nós com diâmetro 30mm, nós reparados com diâmetro 20mm
Adesivo			Cola Dynea - E1 standard
Tolerância			± 0,2mm na espessura e ± 0,2mm na largura
Encaixe			Macho-Fêmea
Embalagem Caixa		2,28m2	8 peças por caixa (pode conter fracções)
RESULTADOS DOS TESTES	NORMA	UNIDADE	RESULTADO
Reação ao Fogo	EN 13501-1	CLASSE	Bfl-s1
Emissão de Formaldeído	EN 717-1	CLASSE	E1
Fluxo Crítico (KW/m2)	EN ISSO 9239-1	CLASSE	Bfl
Smoke (% min)	EN ISSO 9239-1	CLASSE	S1
MARCAÇÃO CE	NORMA	UNIDADE	RESULTADO
MARCAÇÃO CE_EN 14342	EN 14342	CE	

Nota sobre a validade: Esta ficha de dados técnicos foi elaborada cuidadosamente com base nos nossos conhecimentos à data. É meramente informativa e não constitui uma garantia em termos de propriedades dos produtos ou de adequação a aplicações específicas. Não aceitamos qualquer responsabilidade por quaisquer enganos, erros em normas ou erros de impressão. Adicionalmente, as alterações técnicas podem resultar do desenvolvimento posterior de pavimentos Bestfloor. Esta ficha de dados técnicos não é uma instrução de utilização nem é um documento legalmente vinculativo.